



5 0 3 . 0 0 3 / 5 0 3 . 8 2 9

Alabaster-Modellgips

Spezialgips für Modell- und Formenbau sowie idealer Gips für Reparaturarbeiten

Alabaster-Modellgips ist aufgrund seiner besonderen Eigenschaften,

- sehr feine Körnung
- extrem niedrige Quellung
- sehr hohe Saugfähigkeit

bevorzugt geeignet zum

- Gießen und Gestalten von Formen
- Füllen und Glätten von Rissen, Löchern und Fugen

Vor der Bearbeitung beachten !

Alabaster-Modellgips nur auf trockenen, sauberen, staubfreien Untergrundverarbeiten. Der Untergrund muss frostfrei sein und die Mindesttemperatur 5°C betragen.

Verarbeitung

- Alabaster-Modellgips im Verhältnis 2/3 – 1/3 in kaltes Wasser einstreuen (nur saubere Gefäße und klares Wasser verwenden)
- Alabaster-Modellgips etwa 1 Minute einwirken lassen und dann klumpenfrei rühren.
- Verarbeitungszeit ist Abhängig von der Konsistenz und beträgt ca. 10 – 15 Minuten.
- Ergiebigkeit ist abhängig vom Verwendungszweck
- Nicht verarbeitete Restmenge können über Hausmüll entsorgt werden

Hinweis: Alabaster-Modellgips wird aus Naturgips ohne Zusätze hergestellt.
Bei trockener Lagerung bis zu 6 Monaten ohne Qualitätseinbußen verwendbar.

Alabaster casting powder

Especially suitable for modelling, casting and repair work

Alabaster casting powder has the following properties:

- A very fine texture
- A low expansion rate
- Is very absorbent

Recommended for casting moulds and models

- Filling and smoothing over cracks, holes and joints

Please note the following before use!

Use Alabaster casting powder in dry conditions, work on a dust free dry surface.
Working conditions must be frost free and over 5 degrees Centigrade

Mixing:

- Mix the Alabaster in a ratio of 2/3 – 1/3 sprinkle slowly into cold water and stirring thoroughly (Use clean bowl and clear water)
- Leave the Alabaster mix to settle for a minute , stirring to make sure that there are no lumps
- Working time depends on the consistency of the mixture and is normally between 10-15 minutes.
- The amount you need to make up depends on its use.
- Alabaster casting mix, once set and dry can be easily sawn and shaped. It will accept rawplugs, nails and screws etc
- Any excess mixture can be put into the household waste, remember not to pour mixed wet Alabaster into the drains

Note: Alabaster casting powder is made from natural products
Storage: it can be stored up to 6months in a dry place without loss of quality.

Gesso di alabastro per lavori di modellaggio

Gesso speciale per modellare e realizzazione di forme ed inoltre ideale per lavori di riparazione

Grazie alle seguenti caratteristiche tecniche

- grana assai fine
- estremamente basso stato di gonfiamento
- altissima qualità assorbente

Il gesso di alabastro è particolarmente adatto per

- colate e creazione di forme e figure
- riparazione di crepe, fessure e buchi

Indicazioni da seguire

Il gesso di alabastro dovrebbe essere lavorato su un fondo asciutto, pulito e privo di polveri. Il fondo non deve essere ghiacciato e dovrebbe avere la temperatura minima di °5 C.

Lavorazione

- Sciogliere il gesso nell'acqua fredda nel rapporto di 2/3 – 1/3 (utilizzare un recipiente pulito e acqua pulita).
- Fare sciogliere per un minuto e mescolare bene in modo che non si formino dei grumelli.
- Il tempo di lavorazione dipende dalla consistenza della miscela ma è di ca. 10 – 15 minuti.
- La resa dipende dal modo di impiego
- Dopo l'essiccazione il gesso di alabastro può essere facilmente tagliato, segato e levigato ed inoltre possono essere conficcati chiodi e tasselli.
- Residui non utilizzati possono essere smaltiti con i rifiuti casalinghi.

Cenno: Il gesso di alabastro è un gesso naturale senza sostanze aggiuntive.

Esso può essere conservato senza perdite qualitative per 6 mesi in vano asciutto.

Plâtre d'albâtre à modeler

Plâtre spécial pour la construction de moules et de maquettes, idéal également pour des travaux de réparation.

Grâce à ses excellentes propriétés

- un grain très fin
- un très faible gonflement
- une très grande capacité d'aspiration, le plâtre d'albâtre à modeler est particulièrement approprié pour

Mouler et modeler des formes

- Réparer et aplanir des fissures, des trous et des joints.

Avant de travailler!

Ne travailler ce plâtre à modeler que sur une surface sèche, propre et ne contenant aucune poussière. La surface de fond ne doit pas contenir de rouille et elle doit avoir une température minimale de 5°C.

Traitement:

- Répartir le plâtre d'albâtre à modeler en respectant le mélange 2/3 – 1/3 dans de l'eau froide (n'utiliser que des récipients propres et de l'eau claire)
- Laisser « prendre » le plâtre à modeler environ 1 minute et mélanger pour qu'il n'y ait aucun grumeau
- La durée de travail dépend de la consistance que l'on souhaite obtenir et elle représente environ 10 à 15 minutes
- Le rendement dépend de l'usage que vous voulez en faire
- Après qu'il ait durci, ce plâtre se laisse bien couper, scier, poncer et il résiste aux clous et aux chevilles
- Les quantités réalisées qui n'ont pu être utilisées peuvent être éliminées avec les ordures ménagères.