



bito Super-Wasserlack PW 783

Seidenmatter PUR-Lack für die zuverlässige Versiegelung gängiger Parkettarten

1. Produktvorteile

- ideale Verlaufeigenschaften
- schönes Oberflächenbild
- außerordentliche Abrieb- und Kratzfestigkeit

2. Einsatzbereiche

Für die zuverlässige Versiegelung gängiger Parkettarten

3. Technische Daten

Materialbasis	PUR-Lack
Glanzgrad	seidenmatt
Verbrauch	
Rollenauftrag	ca. 100 - 120 ml/m ² pro Arbeitsgang
Spachtelauftrag	ca. 30 ml/m ² pro Arbeitsgang
Werkzeugreinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Verarbeitungsbedingungen	Verarbeitungstemperatur 15-25 °C; 35-75%, empfohlen 40-65% rel. Luftfeuchte
Trocknungszeit	
Rollenauftrag	ca. 3 - 4 Std.
Spachtelauftrag	ca. 30 Min.
erste vorsichtige Nutzung	nach 24 Std.
Endhärte	nach 7-10 Tagen
Lagerung	frostfrei, bei 5-25 °C originalverpackt 12 Monate lagerfähig, Anbruch dicht verschließen, alsbald aufbrauchen
spezifisches Gewicht	1,04 g/m ³
Giscode	W2+
Gebindegrößen	2,5 Liter und 10 Liter

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/ Typ WB)

140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 140 g/l VOC.

Kennzeichnung nach GHS

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Pflegehinweis

Nach DIN 18356 sind versiegelte Parkettböden laufend zu pflegen. Verwenden Sie dafür geeignete Mittel aus dem bito Reinigungs- und Pflegemittelsortiment.

4. Untergrundvorbereitung

Die zu versiegelnden Oberflächen müssen sauber und ohne Reste von Öl, Wachs, Silikon u. a. haftungsmindernden Schichten sein. Fugen bis 2 mm mit Eurocol 870 Eurofiller Wood, gemischt mit Schleifstaub, verspachteln.

5. Verarbeitung

Gebinde vor Gebrauch gut aufschütteln, um die Mattierung gleichmässig im Lack zu verteilen. Auftrag mittels rostfreiem Doppelfächerspachtel oder bitool Aqua-Walze AQ 680 mit einer Florhöhe von ca. 8 mm. Je nach Parkett-/Holzart kann bito Super-Wasserlack PW 783 sowohl im Vollaufbau als auch auf Eurocol 883 Europrime Perfect verarbeitet werden. Beim Vollaufbau kann der Lack gespachtelt oder gerollt werden, wobei darauf zu achten ist, dass Buche sowie empfindliche Hölzer nicht gespachtelt werden dürfen. Auf Hochkantlamellenparkett, Holzpflaster, Schwingböden, Parkett auf Heizstrichen oder nervösen Hölzern im Verband, bei denen die Gefahr der Seitenverleimung besteht, muss mit Eurocol 883 Europrime Perfect grundiert werden.

6. Besondere Hinweise

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. Gehärtetes Produkt = Hausmüll. Nichtausgehärtetes = kommunale Sammelstelle / Sonderabfallentsorger.

7. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Technische Beratung, alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Technische Beratung

030. 860 05 127